

Scheda tecnica

WK ISO 153

WK 02.02.04

DESCRIZIONE

Il WK ISO 153 è un prodotto a base di acido per la rimozione delle incrostazioni e dei prodotti di corrosione su superfici metalliche ferrose, provocate dai sali presenti nell'acqua, ad esclusione degli acciai inox.

Ottimo anche per la rimozione di incrostazioni di scorie da corrosione su superfici metalliche ferrose.

L'ISOPREP 153 ha molti impieghi industriali come, ad esempio la rimozione d'incrostazioni o fanghi da boilers, condensatori, scambiatori di calore linee idriche, camicie di raffreddamento, preriscaldatori, addolcitori, separatori, serpentine di riscaldamento.

VANTAGGI

- Utilizzabile a temperatura ambiente
- Formulato con uno specifico inibitore di corrosione
- Utilizzabile già a basse concentrazioni
- Alta capacità solubilizzante di grandi quantità di sali ed ossidi.

MODALITÀ D'USO

Concentrazione: diluito in acqua da 1:1 a 1:10. Temperatura ambiente. Tempo di contatto: in immersione 30 minuti al massimo in riciclo 3 - 4 ore. La concentrazione può variare in base alla quantità di sostanze da rimuovere e alle esigenze dell'operatore. Il tempo necessario alla disincrostazione dipende dallo spessore, dalla porosità e dalla composizione chimica dell'incrostazione. In media il tempo varia da 10 a 30 minuti per l'impiego in immersione mentre nel riciclo varia da 3 a 4 ore. Quando è impiegato all'interno di un ambiente è necessario ricordare che i fumi emessi dal prodotto non sono inibiti, quindi è necessario eliminare i fumi con l'ausilio di aspiratori. Dopo l'uso si deve procedere a risciacquare le superfici metalliche con acqua o in casi specifici con una soluzione di soda allo 0,2%.

AVVERTENZE

Il WK ISO 153 anche se diluito è un prodotto decisamente acido perciò è necessario impiegarlo indossando gli opportuni indumenti protettivi onde evitarne il contatto con la pelle, soprattutto con gli occhi.

In caso di incidenti lavare la parte colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi se necessario ricorrere alle cure del medico.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO VALORE DI GARANZIA.

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it